

Rf. 36000067

P/N.

Cianocrilato Universal Viscosidad media (20gr)



Su sistema de uso universal

El pegamento altamente viscoso une casi todos los materiales. El pegamento se puede dosificar con precisión y tiene una rápida adhesión inicial. El curado óptimo se logra a temperatura ambiente con una humedad relativa de aproximadamente el 65%. Con caucho, el punto de unión se aprieta manualmente después de unos 15-25 segundos, con los demás materiales se recomienda un curado de 24 horas. El adhesivo alcanza su resistencia final al cabo de 24 horas. Gracias al endurecimiento es casi invisible. Se rellenan y puentean juntas de hasta 0,2 mm.

Características de producto

- Vaso
- Cerámica
- porcelana
- metal
- Madera
- cuero
- cartulina
- el plastico
- goma

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.